

KUTTSUICHAU SEALER ECO

非トルエン・非キシレン・無鉛・特定化学物質・P R T R法非該当

万能型1液密着プライマー



# くっついちゃう シーラーエコ

あらゆる**金属、非鉄金属・  
プラスチック素材**に対し、  
「くっついちゃう」  
万能型1液密着プライマーです

- トルエン、キシレンをはじめ、鉛等の重金属を含まない環境対応型塗料です。
- 特定化学物質非該当、P R T R法届出対象外、危険物第四類第二石油類です。
- 透明性のあるグリーン色のため、塗装膜をより視覚的に判断できます。
- 速乾性で塗装作業性に優れています。
- ノンサンディングで上塗り可能です。
- 屋内、屋外問わず使用できます。

## 使用箇所

### 自動車補修

ウレタン・PPバンパー等プラスチック素材や下地調整として  
ペーパー掛けのしにくい箇所へのスプレー

### 工業塗装

部材への下地処理不足  
箇所や塗り残し箇所へ

### 建築塗装

屋根部材、フェンス、鉄骨、アルミサッシ、  
門扉への下塗り、屋内装飾品

## 用途

PPバンパー、プラスチック素材、各種金属、新車焼付塗膜、2液ウレタン塗膜へ塗装することで上塗り塗料の密着性を向上させます。  
※各素材との密着性は裏面をご覧ください。

### 【適合上塗り塗料】

アクリルウレタン樹脂・アクリルシリコン樹脂・アルキッド樹脂・  
フタル酸・ラッカー・エポキシウレタン・その他各種上塗り塗料

## 塗装面積・乾燥時間

- |           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 【標準塗面積】   | 1.2~1.5㎡ (1回塗り)          |
|           | 0.8~1.2㎡ (2回塗り)          |
| 【塗付量】     | 80~160g/㎡                |
| 【上塗り可能時間】 | 15分以上・7日以内 (気温23℃・湿度50%) |
|           | ※推奨時間: 24時間以内            |



NET. 300ml

第二石油類 危険等級Ⅲ 144ml  
ジメチルエーテル/L Pガス

可燃性 火気厳禁

ISAMU PAINT

## くっついちゃうシーラーエコ

### 各種素材との密着性

素材 (無研磨)	推奨下地
自動車用 P P	○
新車焼付け塗膜	○
2液ウレタン塗膜	○
電着パーツ	○※
軟鋼板 (SPCC)	○
防錆鋼板	○
クロムメッキ	○
真鍮	○
銅板	○
トタン	○
ブリキ	○
熔融亜鉛	○

素材 (無研磨)	推奨下地
アルミ (A1050P)	○
アルミ (A5052P)	○
ステンレス (SUS304)	○
ステンレス (SUS430)	○
アルマイト処理板	○
硬質塩ビ	○
A B S	○
アクリル	○
ポリカーボネート	○
エポキシ	○
F R P	○※

※密着力はありますが、長期耐久性において時間の経過とともにトラブルを起こす可能性がありますので、2液ウレタンサフェーサーをお勧めします。 推奨製品：エアーウレタン プラサフグレー

### 使用方法

1. 天気の良い湿度の低い日を選んで塗ってください。
2. 塗る面のゴミ、油分、さび、かび、ワックスなどを取ってください。
3. 塗料がついては困る周囲は、あらかじめ新聞紙・マスキングテープなどでおおってください。
4. 使用するときには、(攪拌球の音がしてから約 30 秒間) 容器を振り動かして混ぜ、使用時も時々振り動かしてください。
5. 容器をさかさにした状態では吹きつけできません。
6. 塗料を吹きつけるとき、塗る面と噴出口との間は、15 ~ 25cm の間隔をとってください。
7. 目立たない部分で試し塗りをし、色・噴射状態・乾燥性、下地への影響、付着性などをよく調べて異常がないか確かめてから塗ってください。
8. 一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めにまんべんなく連続した塗膜になるように 2 ~ 3 回くらい塗り重ねてください。
9. 使用後は、噴出口が詰まらないよう容器をさかさにし、2 秒くらい空吹きをし、噴出口をよく拭いてからふたをしてください。

### 使用上の注意

- 表示の用途以外には使用しないでください。
- 塗る面の表面が平滑な場合は、600番以上のペーパーで足付け(研磨)をしてください。
- 塗る面の表面がくしぼ模様のような凹凸のある場合や離型剤・油分などが付着しているときは、ブラシにクレンザーをつけて洗浄足付け(研磨)をしてください。
- 厚く塗ると付着性が悪くなりますので避けてください。
- 本塗料を塗布後に直接クリヤーの塗装はできません。
- 防錆力を重視される場合は、各種金属素材に適した下地塗料をご使用ください。
- 塗装中、乾燥中ともに屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。
- 有機溶剤中毒のおそれがありますので、使用時は保護手袋、マスク等を使用してください。



## イサム塗料株式会社

東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 TEL:048(444)0136 FAX:048(444)0138  
 名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町8-2 TEL:052(502)0136 FAX:052(502)0174  
 大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 TEL:06(6308)1363 FAX:06(6308)1348  
 福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 TEL:092(611)1360 FAX:092(623)8430  
 仙台出張所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-21 TEL:022(206)6136 FAX:022(208)5136  
 滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 TEL:077(562)1360 FAX:077(562)1364  
 札幌 TEL:011(823)1360 広島 TEL:082(291)1234



## イサムエアーゾール工業株式会社

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲2-15-24 TEL:06(6458)8877 FAX:06(6458)8800  
<http://www.isamu-aer.co.jp/>